

COLOR PRIME™

AKRYLÁTOVÁ PENETRAČNÍ NÁTĚROVÁ HMOTA



TECHNICKÝ LIST

POPIS

COLOR PRIME je penetrační nátěrová hmota na bázi 100% kopolymeru akrylátu, dodávaná v obdobných odstínech jako akrylátová barva Demandit. Vrstva COLOR PRIME tvoří jednotný povrch zajišťující rovnoměrnou nasákavost a vyrovnávající barevný odstín podkladu před aplikací barvy Demandit. **COLOR PRIME nezvyšuje přilnavost k podkladu.**

POUŽITÍ

COLOR PRIME je určený k penetraci podkladů jako je beton, vápennocementová omítka, sádkartón za účelem sjednocení barevnosti a savosti podkladu.

TECHNICKÁ DATA

Hmotnost:	21,7 kg netto
Balení:	plastové vědro s víkem, objem 20 l
Spotřeba:	cca 0,18 až 0,2 kg/m ² Spotřeba je do značné míry ovlivněna drsností, pórovitostí, stupněm zvětrání podkladu apod.
Doba schnutí:	Za normálních atmosférických podmínek (+20 °C, 60% relativní vlhkost) je nátěr zaschlý po ½ hodině a připraven k aplikaci omítky nebo akrylátové barvy Demandit nejdříve po 2 hodinách. Provedený nátěr je nutné chránit před deštěm po dobu min. 4 hod. Upozornění: Zejména na podzim při nižších teplotách a vysoké relativní vlhkosti se může doba schnutí výrazně prodloužit.
Barevná škála:	Obdobná jako u akrylátové barvy Demandit.

POŽADAVKY NA PODKLAD

Povrch podkladu nesmí mít teplotu nižší než +7 °C. Musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty, bez uvolněných a odlupujících se částí. Z podkladu je nutno odstranit předchozí nátěry, hladké a sklovité povrchy je nutno zdrsnit přebroušením nebo pískováním.

PŘÍPRAVA HMOTY

Bezprostředně před použitím je nutno penetrační nátěr Color Prime důkladně promíchat.

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Teplota vzduchu a podkladu v době aplikace a následující 24 hodiny nesmí být nižší než +7 °C.

APLIKACE

Color Prime lze nanášet válečkem, štětkou nebo pomocí stříkácí pistole. V tomto případě je však nutno počítat s vyšší spotřebou materiálu (až o 30 - 40 %).

Čištění náradí: Náradí se umývá vodou ještě před přischnutím zbytků barvy.

SKLADOVÁNÍ

Color Prime nesmí být skladován při teplotách nižších než +7 °C. Musí být uložen v těsně uzavřených původních obalech. Musí být chráněn před přímým působením slunečního záření.

Maximální doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu.

MADT a.s. – výhradní distributor firmy DRYVIT SYSTEMS USA (Europe) – poskytuje bezplatný poradenský servis. Informace obsažené v tomto listu odpovídají standardním případům instalace zateplovacího systému Dryvit. Výrobce ani distributor nepřebírají žádnou odpovědnost za projektovou dokumentaci ani realizaci systému. Před aplikací materiálů Dryvit je žádoucí, aby se zainteresovaná osoba ubezpečila u výrobce nebo distributora, zda využívá aktuální a kompletní informace.
